

KARTA TECHNICZNA

Nazwa produktu	Ecovinył[®] GB-TR-P 64 ShA
Opis produktu	Transparentny granulat plastyfikowany na bazie PVC
Stabilizacja	Wapń / Cynk
Zastosowanie	Wyłaczanie profili technicznych

Oznaczenie	Metoda badań	Jednostka	Wartość
Gęstość	PN-ENISO 1183-3: 2003	g/cm ³	1,20
Gęstość nasypowa	PN-ISO 60: 1998/Ap1:2001	g/cm ³	0,630 ± 0,670
Twardość wg Shore'a	PN-ENISO 868 : 2005	ShA	64 ± 3
Wytrzymałość na rozciąganie	PN-ISO 37:2007	MPa	18,17
Wydłużenie przy zerwaniu		%	394
Palność	FMVSS 302	mm/min	1,8

Pakowanie	worki 25 kg, big bag 500/1200 kg
Przechowywanie	Czas przechowywania do 12 miesięcy w zamkniętych pomieszczeniach, wilgotność powietrza 50 ± 30 %, temperatura otoczenia 20 ± 10 °C, pod warunkiem ochrony składowanego materiału przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

