

KARTA TECHNICZNA

Nazwa produktu	ECOVINYŁ[®] RAL 9016 GBLM 70 ShA
Opis produktu	Granulat miękki na bazie PVC
Stabilizacja	Wapń / Cynk
Zastosowanie	Wytłaczanie profili technicznych

Oznaczenie	Metoda badań	Jednostka	Wartość
Gęstość	PN-ENISO 1183-3:	g/cm ³	1,29÷1,32
Gęstość nasypowa	PN-ISO 60: 1998/Ap1:2001	g/cm ³	0,700 ±0,03
Twardość wg Shore'a	PN-ENISO 868 :	ShA	70 ± 3
Stabilność termiczna w 200°C	PN-C-89265-4 :	min	29
Temperatura mięknięcia Vicata	PN-EN ISO	°C	56,8
Wytrzymałość na rozciąganie	PN-ISO 37:2007	MPa	17,9
Wydłużenie przy zerwaniu		%	402
Barwa	L	DIN 6174	91,40÷92,80
	a		-2,20 ÷ -0,80
	b		1,80 ÷ 3,20

Pakowanie	worki 25 kg, big bag 500/1200 kg
Przechowywanie	Czas przechowywania do 12 miesięcy w zamkniętych pomieszczeniach, wilgotność powietrza 50 ± 30 %, temperatura otoczenia 20 ± 10 °C, pod warunkiem ochrony składowanego materiału przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.