

KARTA TECHNICZNA

Nazwa produktu	Ecovinył[®] GB-TR-U
Opis produktu	Transparentny granulat na bazie PVC
Stabilizacja	Wapń / Cynk
Zastosowanie	Wytłaczanie profili technicznych

Oznaczenie	Metoda badań	Jednostka	Wartość
Gęstość	PN-ENISO 1183-3: 2003	g/cm ³	1,37
Stabilność termiczna (200°C)	PN-C-89265-4 : 1998	min	17
Twardość	PN-EN ISO 868:1998	ShD	78+/-2
Temperatura mięknięcia wg Vicata	PN-EN ISO 306:2014	°C	71,3
Udarność wg Charpy'ego	PN-EN ISO 179-1	KJ/m ²	1,55
Wytrzymałość na rozciąganie	527:2012	MPa	59,1
Wydłużenie przy zerwaniu		%	150

Pakowanie	worki 25 kg, big bag 500/1200 kg
Przechowywanie	Czas przechowywania do 12 miesięcy w zamkniętych pomieszczeniach, wilgotność powietrza 50 ± 30 %, temperatura otoczenia 20 ± 10 °C, pod warunkiem ochrony składowanego materiału przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

